

4410 (OA-3) Oil And Gas Lubricant

Смазочное масло для систем масло - воздух SINOPEC 4410 (OA-3) изготовлено на основе синтетического масла и содержит такие присадки, как противоизносные присадки и противоокислительные присадки.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные вязкостные и температурные характеристики, обеспечивающие хорошую смазку оборудования при высоких температурах.
- ⊙ Отличные низкотемпературные характеристики потока, обеспечивающие нормальную работу оборудования при более низких температурах.
- ⊙ Отличная термоокислительная стабильность, предотвращающая ухудшение свойств масла при высоких температурах.
- ⊙ Хорошие противоизносные и противоокислительные характеристики, снижающие износ оборудования.
- ⊙ Отсутствие коксования и осадка при длительном использовании при высокой температуре.

Применение

- ⊙ Применяется в системах смазки, использующим масло-воздушные смазочные устройства, например, металлургическая промышленность, различные станы холодной и горячей прокатки, проволочные и сортовые станы, станы непрерывной разливки и подшипники вспомогательного оборудования, различные направляющие рельсы, смазка колес и путей локомотивов и т. д.
- ⊙ Диапазон рабочих температур: -25°C~150°C.

Типичные свойства

Свойства	4410 (OA-3) oil and gas lubricant					
	100	150	220	320	460	680
Кинематическая вязкость, мм ² /с						
	100°C	17.09	24.76	33.20	49.34	68.25
	40°C	99.70	155	221.7	345.0	469.3
Индекс вязкости	185	195	208	211	225	220
Температура вспышки (COC), °C	255	267	270	270	250	255
Температура застывания, °C	-33	-33	-37	-33	-31	-30
Коррозия медной полосы (100°C, 3 ч), степень	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Нагрузка сваривания PD, Н	2453	2453	2453	2453	2453	2453

Техническая сертификация

- ⊙ Одобрено Rebs (Шанхай) Lubrication Technology.
- ⊙ Одобрено Wuhan Atlantic Continuous Casting Equipment Engineering.
- ⊙ Одобрено CISDI.

Меры предосторожности

- ⊙ При первом использовании следует очистить систему смазки.
- ⊙ Не смешивайте с другими смазочными материалами, между различными смазочными материалами могут возникнуть физические или химические реакции, что приведет к снижению производительности.
- ⊙ Герметично закрывайте крышку вовремя после использования, чтобы избежать смешивания воды, пыли и других примесей.
- ⊙ Если температура использования находится в пределах 100 °C, доступны уплотнения из нитрилового каучука. Если постоянная температура выше, рекомендуются уплотнения из фторкаучука или силиконового каучука.
- ⊙ Для промышленной краски не подходит, рекомендуется использовать покрытие из эпоксидной смолы или модифицированной фенольной смолы. Измеритель уровня масла должен быть изготовлен из стекла или полиамидного материала..

Индустриальные трансмиссионные масла