

Bearings Special Anti-rust Oil

Специальное антикоррозионное масло для подшипников SINOPEC изготавливается на основе глубоко очищенного минерального масла с добавлением антикоррозионных присадок и различных композитных присадок, смешиваемых вместе. В зависимости от различной кинематической вязкости продукты можно разделить на семь марок R5322, R5322A, R5322B, R5322C, R5322D, R5322E и R5322F.

Технические характеристики

- Отличная стойкость к ржавчине, может обеспечить хорошую защиту от ржавчины для железа и цветных металлов.
- Хорошие демпфирующие характеристики, могут сочетаться с использованием малозумной смазки.
- Отличная чистота.

Применение

- Различные чистые металлические изделия (такие как подшипники, шарики, приводной вал) поверхность средне- и долгосрочного архива ржавчины.
- Подшипники R5322 специальное антикоррозионное масло может использоваться в прецизионных миниатюрных подшипниках для защиты от ржавчины
- Подшипники R5322A и R5322B, R5322C и R5322D, R5322E и R5322F специальное антикоррозионное масло может использоваться в различных типах подшипников (малых\средних\крупных подшипниках) для защиты от ржавчины.

Типичные свойства

Bearings special anti-rust oil							
Свойство	R5322	R5322A	R5322B	R5322C	R5322D	R5322E	R5322F
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	10.68	24.73	49.91	116.6	159.7	230.4	303.1
Температура вспышки (PMCC), °C	142	170	196	205	215	220	242
Шкаф влажности (лист стальной, 49°C±1°C, марка a), ч	168						
Тест на солевой туман (стальной лист, 35°C±1°C, A), ч	8						
Механические примеси (м/м), %	Отсутствие						

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC bearings special anti-rust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0040—2021

Меры предосторожности

- Перед смазыванием следует выполнить такие процедуры, как предотвращение ржавчины, промывка и сушка. Для смазывания можно использовать такие операции, как чистка щеткой, погружение или распыление.
- Необходимо техническое обслуживание продукта. Вода, примеси или другие масла не должны смешиваться с продуктом. Масло для предотвращения ржавчины необходимо обновлять после его эмульгирования.
- Прямой контакт рук с промасленными металлическими деталями запрещен, чтобы защитить пленку от разрушения.
- Чтобы гарантировать эффект продукта, пожалуйста, упакуйте промасленные металлические детали в полиэтиленовую (ПЭ) фольгу или газофазную антикоррозионную бумагу, храните в помещении и избегайте повреждений во время хранения или транспортировки.