

HSA Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC HSA состоит из синтетического базового масла и минерального масла, литиевого загустителя, строго подобранных антиоксидантов и антикоррозионных присадок. Она имеет отличные низкотемпературные характеристики, длительный срок службы смазки и хорошие антиокислительные характеристики, а также может эффективно предотвращать ржавление подшипников при использовании. HSA подходит для общих электродвигателей вентиляторов, подшипников промышленных двигателей и подшипников бытовых приборов.

Технические характеристики

- ◎ Использование высококачественного минерального базового масла, долговечная и стабильная работа.
- ◎ Хорошая механическая стабильность общего назначения и высокоэффективный антиоксидант.
- ◎ Соответствует требованиям к смазке качения и трения скольжения в различных рабочих условиях.
- ◎ Хорошая водостойкость означает, что смазка остается на месте и не смывается и не разбрызгивается во влажных условиях.

Применение

- ◎ Применяется для двигателей вентиляторов общего назначения, подшипников промышленных двигателей и подшипников бытовой техники.
- ◎ Температура -40°C~120°C

Типичные свойства

HSA bearing grease		
Внешний вид, визуальный		Бежевый
Диапазон рабочих температур		-40°C~120°C
Загуститель		Литий
Базовое масло		Минеральное+синтетическое масло
Вязкость базового масла (40°C), мм ² /с, ASTM D445		62
Рабочая пенетрация, 0,1 мм, ASTM D217		273
100000X пенетрация, 0,1 мм, ASTM D217		20
Температура каплепадения, °C, ASTM D566		201
Утечка смазки (104°C, 6 ч), г, ASTM D1264		1.6
Отделение масла (100°C, 24 ч), масс.%, ASTM D6184		2.4
Вымывание водой (79°C, 1ч), масс.%, ASTM D1264		1.0
Коррозия медной полосы (T2, 100°C, 24 ч), JIS K 2220.9		Проходит
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743		Проходит
Устойчивость к окислению (99°C, 100ч), кПа, ASTM D942		11
Крутящий момент при низкой температуре (-35°C), Н·м, ASTM D1478	Стартовый	0.608
	Рабочий	0.068

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.