

HTHS Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC HTHS загущена загустителем на основе литиевого комплекса, она изготавливается из глубоочищенного минерального масла и синтетического масла с добавлением противозадирных присадок, ингибиторов ржавчины и окисления по специальному техническому процессу.

Технические характеристики

- ☉ Соответствует требованиям по смазке при 150 °C.
- ☉ Хорошая производительность при низкой температуре.
- ☉ Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- ☉ Соответствует требованиям к смазке подшипников средней и высокой скорости.

Применение

- ☉ Используется для смазывания точных подшипников малого и среднего размера.
- ☉ Особенно подходит для высокотемпературных малозумных герметичных подшипников.
- ☉ Диапазон температур: -40°C~160°C.

Типичные свойства

HTHS bearing grease		
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	278	GB/T 269
Примеси, частей/см ³ , JIS K 2220.5.9		
>10 мкм	500	SH/T 0336
>25 мкм	0	
>75 мкм	0	
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	321	GB/T 3498
Противозадирные свойства, ASTM D2596 (четырёхшариковый метод), Н	667	GB/T 12583
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), Н·м, ASTM D1478		
Стартовый	0.25	SH/T 0338
Рабочий	0.08	
Износостойкость (четырёхшариковый метод), ASTM D2266 (392Н,60мин), мм	0.40	SH/T 0204
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743	Проходит	GB/T 5018
Ненормальный шум (подшипник 6201), JS2702 (004)		
Стартовый	2	Appendix A
Рабочий	2	
CRC (150°C), ч, ASTM D3336	51.2	ASTM D3336

Эти данные приведены в качестве ориентировочных результатов, а не точных характеристик.