

Lubricating Grease for Sugar Press

Смазка SINOPEC для сахарного пресса — это смазка сверхвысокого качества. Она обладает превосходной стойкостью к износу при экстремальном давлении, что может снизить износ подшипниковой части сахарного пресса. Отличная водостойкость, которая может соответствовать требованиям условий смазки во влажной среде или в условиях смешивания воды. Отличная адгезия, отсутствие потери смазки в условиях трения скольжения подшипника. Хорошие защитные свойства могут предотвратить коррозию стальных и медных материалов подшипников сахарного пресса во влажной среде.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная износостойкость при экстремальном давлении, что может снизить износ подшипниковой части сахарного пресса.
- ⊙ Отличная водостойкость, может соответствовать требованиям условий смазки во влажной среде или водно-смешанных условиях.
- ⊙ Отличная адгезия, отсутствие потери смазки в условиях трения скольжения подшипника.
- ⊙ Хорошие защитные свойства, которые могут предотвратить коррозию стальных и медных подшипников сахарного пресса во влажной среде.

Применение

- ⊙ Подходит для смазки трущихся частей подшипников сахарного пресса.
- ⊙ Диапазон рабочих температур: 0°C~100°C.

Типичные свойства

Lubricating grease for sugar press		
Класс NLGI	0	T1
Внешний вид, визуальный	Гладкая, коричневая или темно-зеленая, маслянистая	Гладкий, желтовато-коричневый, маслянистый
Конусная пенетрация, ASTM D217 W×60, mm ⁻¹	364	300
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	198	232
Коррозия меди, медная полоса T2, 24 ч при 100°C, рейтинг, ASTM D4048	Проходит	Проходит
Вымывание водой, 1 ч при 38°C, %, ASTM D1264	-	2
Содержание воды, %, ASTM D95	Следы	-
Испытания на четырехшариковой машине EP, ASTM D2596		
Индекс износа на четырехшариковой машине, Н	784	-
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине, Н	-	2452

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC lubricating grease for sugar press соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0332