

R5002 Antirust Oil

Антикоррозионное масло SINOPEC R5002 представляет собой смесь глубоко очищенных легких минеральных масел и множества сложных присадок, таких как ингибиторы коррозии, антиоксиданты и т. д.

Технические характеристики

- ⊙ Масляная пленка тонкая и обладает сильными проникающими свойствами.
- ⊙ Хорошая стойкость к воздействию влажного тепла и может использоваться в качестве краткосрочного и среднесрочного антикоррозионного средства для деталей из черных металлов.
- ⊙ Хорошая эффективность замены водяной пленки. Быстрое удаление водяной пленки, оставшейся на поверхности металлических деталей.
- ⊙ Отличная эффективность очистки.

Применение

- ⊙ Подходит для защиты деталей из черных металлов, включая мойку, краткосрочную и среднесрочную антикоррозионную обработку.

Типичные свойства

R5002 antirust oil	
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	3.071
Температура вспышки (PMCC), °C	66
Испытание на влажность и температуру (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч	120
Испытание на коррозию (45#стальные панели, 55°C±2°C, 7 дней), уровень	0
Замена теста на водяную пленку (45#стальных листов)	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC R5002 antirust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0006—2020

Меры предосторожности

- ⊙ Перед смазыванием следует выполнить такие процедуры, как предотвращение ржавчины, промывка и сушка.
- ⊙ Для смазывания можно использовать такие операции, как чистка щеткой, погружение или распыление.
- ⊙ Прямой контакт рук с смазанными металлическими деталями запрещен, чтобы защитить пленку от разрушения.
- ⊙ Не допускайте попадания примесей и влаги во время хранения, транспортировки и использования, и не смешивайте с другими маслами.
- ⊙ Предупреждение: этот продукт является легковоспламеняющейся жидкостью, пожалуйста, прочтите этикетку перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от открытого огня и горячих поверхностей.
- ⊙ Не курить. Для тушения пожаров используйте углекислый газ или сухой химикат.

Жидкость для металлообработки