

R5313 Antirust Oil

Антикоррозионное масло SINOPEC R5313 изготавливается на основе очищенного минерального масла в качестве базового масла с добавлением различных антикоррозионных и других комплексных присадок.

Технические характеристики

- ⊙ Хорошая устойчивость к теплу и влажности, может использоваться в качестве средне- и краткосрочной защиты от ржавчины для черных металлов.
- ⊙ Определенная степень замены пота для удаления пота, оставшегося на поверхности металла.
- ⊙ Хорошая стойкость к окислению.

Применение

- ⊙ Антикоррозионное масло SINOPEC R5313 в основном используется для среднесрочного хранения и защиты от ржавчины изделий и деталей из черных металлов в условиях хранения в закрытых помещениях. Его также можно использовать в качестве проверочного, испытательного и антикоррозионного средства для гидравлических систем и коробок передач станков.

Типичные свойства

R5313 antirust oil	
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	32.67
Температура вспышки (COC), °C	185
Тест эффективности искусственной замены пота	Проходит
Испытание на коррозию (медные панели ТЗ, 100°C, 3 ч), уровень	0
Испытание на влажность и температуру (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч	336
Испытание в соляном тумане (45# стальные панели, 35°C±1°C, уровень а), ч	4

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

Отраслевые спецификации:	
SINOPEC	Q/SH3031 0006—2020