

TBF-C Grease

SINOPEC TBF-C grease Изготовлено из литиевого мыла высших жирных кислот в качестве загустителя, загущающего очищенное минеральное масло, а также с добавлением высококачественных антиоксидантных, антикоррозионных, противоизносных и высокоэффективных антифрикционных присадок.

Технические характеристики

- ⊙ Загуститель на основе литиевого мыла обеспечивает высокую температуру каплепадения, что означает, что смазку можно использовать при более высоких температурах в тяжелых условиях эксплуатации (диапазон рабочих температур от -30°C до 120°C), а также обеспечивает отличную механическую стабильность, благодаря чему структура смазки не разрушается в процессе эксплуатации.
- ⊙ Обладает превосходными противозадирными и противоизносными свойствами, что позволяет эффективно предотвращать износ металлических деталей.
- ⊙ Имеет очень низкий коэффициент трения, эффективно замедляя явление NVH во время вождения автомобиля.
- ⊙ Обладает превосходными низкотемпературными характеристиками, что обеспечивает нормальное смазывание продукта при низкой температуре.
- ⊙ Обладает хорошей механической стабильностью и устойчивостью к окислению, а также имеет длительный срок службы.
- ⊙ Хорошо совместим с материалом оболочки, что предотвращает преждевременное старение резиновой оболочки.

Применение

- ⊙ Применяется для смазки трехосевых шарниров равных угловых скоростей автомобилей на рынке автосервиса.

Типичные свойства

TBF-C grease	
Класс NLGI	1
Внешний вид, визуальный	Коричневый
Тип загустителя	Литий
Тип базового масла	Минеральное
Конусная пенетрация, ISO 2137 W×60, мм—1 W×100, 000, % изменение от W×60	329 11
Температура каплепадения, °C, ISO 6299	194
Отделение масла (24 ч, 100°C), %, ASTM D6184	2.3
Износостойкость на четырехшариковой машине (392 □, 75 °C, 1200 об/мин, 60 мин), мм, ASTM D2266	0.50
Экстремальные характеристики давления (четырёхшариковый метод), нагрузка сваривания, Н, ASTM D2596	2452
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), ASTM D1478 Пусковой крутящий момент, мН·м Рабочий крутящий момент, мН·м	212 25

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC TBF-C grease соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0592—2023