

Water Resistance Mechanical Grease

SINOPEC water resistance mechanical grease изготовлено из базового масла гидроксильного мыла жирных кислот, и антикоррозионных и антиржавийных присадок.

Технические характеристики

- ⊙ Высокая универсальность, выраженная механическая стабильность.
- ⊙ Хорошая водостойкость и устойчивость к ржавчине, может использоваться в оборудовании, контактирующем с водой, отличная защитная функция.
- ⊙ Отличная водостойкость и защитные свойства.

Применение

- ⊙ Применяется в инженерной технике, такой как экскаваторы, краны и погрузчики. В основном используется для смазки вала рабочего рычага строительной техники. Также может использоваться для восстановления смазки опорной опоры.
- ⊙ Применение в диапазоне температур от -15°C до 100°C.

Типичные свойства

Water resistance mechanical grease		
Класс NLGI	NLGI 2	NLGI 3
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	285	237
Температура каплепадения, °C, ASTM D566	150	152
Коррозия меди (медная полоса T2, 100°C, 24 ч), JISK 2220.5.5	Проходит	
Отделение масла (100°C, 24 ч), %, ASTM D6184	1.8	0.3
Вымывание водой (38°C, 1ч), ASTM D1264	1	0
Свойства AW (четырёхшариковая машина) (392 Н, 60 мин), мм, ASTM D2266	0.48	0.50
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743	Проходит	
Кажущаяся вязкость, -15°C, 10с-1, Па.с, ГОСТ 7163	462	784
Устойчивость к окислению (99°C, 100 ч, 758 кПа) Перепад давления, кПа, ASTM D942	23	18

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.